SPECIALISTE DE LA
REPARATION PLASTIQUE

FICHE TECHNIQUE 3712

BUMPER PAINT

➢ Désignation commerciale :

BUMPER PAINT PEINTURE STRUCTUREE

➢ Nature et description du produit :

Peinture structurée monocomposant avec excellente adhérence directe sur la majorité des plastiques utilisés par les fabricants de véhicules. Il offre un séchage rapide ainsi qu'une excellente résistance aux lavages et intempéries.

➢ Secteurs d'emploi :

Carrosserie.

➢ Caractéristiques techniques :

Format :	Existe en pots de 1 litre ou aérosol 500ml (Consulter notre catalogue)
Couleurs :	NOIR EXX - GRISFZL - GRIS RENAULT642 GRIS RENAULT619 - GRIS RENAULT 20523 - BLANC
Aspect :	Satiné 15-20 gloss (Gardner 60°)
Nature du liant :	Mélange de résines glycérophtaliques et acryliques
Stabilité de stockage avant ouverture :	12 mois
Rendement théorique indicatif :	0.5 à 0.8 m² par aérosol selon épaisseur appliquée

Le produit est conforme à la Directive 2004/42/CE-IIB(e) (840) 840

MIXPLAST Sarl - ZA de l'avenir - 30600 Vestric et Candiac - France
Tel: 04.66.71.14.47 - Fax: 04.66.71.16.43 - Site internet : www.mix.fr

FICHE TECHNIQUE
3712

➢ Modalités d'applications :

Mise en peinture : Polypropylène, polycarbonate, ABS, Pocan, xenoy, polyuréthane rigide, fibre de verre SMC, etc.
NE CONVIENT PAS SUR LES MATERIAUX EN POLYETHYLENE SAUF AVEC PRIMAIRE 3670

➢ Préparation du support :

LES SURFACES DOIVENT ETRE PROPRES ET SECHES
Retirer les traces de goudron.
Utiliser une fibre abrasive grise et notre dégraissant plastique 36021ou le diluant 3616.
Nettoyer à nouveau avec 36021 et un chiffon propre puis sécher parfaitement.

➢ Préparation du produit :

Agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant utilisation.

➢ Méthode pour l'application :

Appliquer de 1 à 3 couches selon les besoins avec une distance d'environ 20 à 30 cm en fonction de la structure désirée en utilisant les buses jet plat ou jet rond fournies avec l'aérosol.

NB: Pour une finition parfaite, il est conseillé d'appliquer une couche de 3670 CLEAR BOND (voir fiche du produit dans la gamme)

Epaisseur :	50 - 100 µ
Séchage : *- Au toucher :* *-En profondeur:*	 30 minutes à 20°C 8h à 20°C
Recouvrable :	Après 4 / 6 heures par tout type de peinture.

Ne pas appliquer à température trop élevée pour éviter le poudrage.

NOTE :

Avant d'utiliser ce produit ou tout autre produit de la gamme MIXPLAST, veuillez consulter la Fiche Toxicologique afin de prendre connaissance des précautions d'utilisations des produits. Les valeurs indiquées sur cette fiche technique sont des valeurs typiques, Tous les tests sont effectués sur chaque lot de production à 20°C. Les informations indiquées ici sont basées sur des tests que nous croyons sérieux. Dans la mesure ou MIXPLAST Sarl n'a aucun contrôle sur la manière dont les autres personnes pourraient utiliser ces informations, elle ne garantit pas les résultats obtenus.

MIXPLAST Sarl - ZA de l'avenir - 30600 Vestric et Candiac - France
Tel: 04.66.71.14.47 - Fax: 04.66.71.16.43 - Site internet : www.mix.fr