SPECIALISTE DE LA
REPARATION PLASTIQUE

FICHE TECHNIQUE
MD-15

CARTOUCHE
COLLAGE RAPIDE

➢ Désignation commerciale :

CARTOUCHE COLLAGE RAPIDE NOIR 15 SEC - 50ML

➢ Nature et description du produit :

MD15 est un produit à séchage très rapide pour le collage ou l'assemblage de matériaux divers (bois, verre, métal apprêté ou peint, aluminium, plastique, caoutchouc, SMC, fibre de verre...)

➢ Secteurs d'emploi :

Carrosserie, industrie, menuiserie, nautique...

➢ Caractéristiques techniques :

Format :	50ml
Couleurs :	Noir
Nature du liant :	Polyuréthane
Rapport de catalyse :	1/1 s'utilise obligatoirement avec une buse
Temps de manipulation :	15 secondes
Temps de séchage :	1 min 30 à 20°C
Temps de polymérisation :	24h à 20°C
Résistance à l'eau :	OUI
Résistance aux solvants :	NON
Résistance aux températures :	30°C / +130°C
Résistance aux hydrocarbures:	NON
Stabilité de stockage avant ouverture :	2 ans
Stabilité de stockage après ouverture :	1 mois

MIXPLAST Sarl - ZA de l'avenir - 30600 Vestric et Candiac - France
Tel: 04.66.71.14.47 - Fax: 04.66.71.16.43 - Site internet : www.mix.fr

FICHE TECHNIQUE
MD-15

➢ Modalités d'applications :

Collage : Bois, verre, métal apprêté ou peint, aluminium, plastique, caoutchouc, SMC, fibre de verre...

➢ Préparation du support :

LES SURFACES DOIVENT ETRE PROPRES ET SECHES
Rayer la partie à coller puis dégraisser avec 36021. Sécher.
L'utilisation de notre primaire 3604 permet une meilleure adhérence. Laisser agir 5 minutes.

➢ Préparation du produit :

Ouvrir la cartouche et faire sortir un peu de produit afin d'égaliser les deux pistons.

➢ Méthode pour l'application :

Appliquer MD-15 à l'aide d'une buse 36011N sur la partie à coller.
Mettre rapidement en pression.
Faire glisser pour positionner correctement si nécessaire.
Appuyer suffisamment de sorte à laisser sortir un peu de produit.
Fixer avec des ventouses ou un adhésif afin de maintenir en place le temps du séchage.

NB:
MD-15 est le produit idéal pour le collage des embases de rétroviseurs et loquets de déflecteurs.

Certains pare-brises, à la suite de chocs et/ou de projections, peuvent présenter des faiblesses dont nous ne sommes pas responsables. Afin de minimiser la libération des contraintes, nous conseillons, sans engagement de notre part, d'arrondir les bords de l'embase et de ne pas trop presser l'embase encollée pour obtenir un film de colle suffisant. Ces précautions sont d'autant plus indispensables que l'embase est grande et le pare-brise galbé.

NOTE :

Avant d'utiliser ce produit ou tout autre produit de la gamme MIXPLAST, veuillez consulter la Fiche Toxicologique afin de prendre connaissance des précautions d'utilisations des produits. Les valeurs indiquées sur cette fiche technique sont des valeurs typiques, Tous les tests sont effectués sur chaque lot de production à 20°C. Les informations indiquées ici sont basées sur des tests que nous croyons sérieux. Dans la mesure ou MIXPLAST Sarl n'a aucun contrôle sur la manière dont les autres personnes pourraient utiliser ces informations, elle ne garantit pas les résultats obtenus.

MIXPLAST Sarl - ZA de l'avenir - 30600 Vestric et Candiac - France
Tel: 04.66.71.14.47 - Fax: 04.66.71.16.43 - Site internet : www.mix.fr