

SCHEDA TECNICA 3712

BUMPER PAINT VERNICE GOFFRATA

► **Descrizione commerciale :**
BUMPER PAINT VERNICE GOFFRATA
SPRAY - 400ML



► **Natura e descrizione del prodotto :**

Vernice strutturata monocomponente con un'eccellente adesione diretta sulla maggior parte delle plastiche utilizzate dai fabbricanti di veicoli.

Offre un'essiccazione rapida oltre che ad un'eccellente resistenza ai lavaggi e agenti atmosferici.

► **Settore d'utilizzo :**

Carrozzeria.

► **Caratteristiche tecniche :**

<i>Formato :</i>	Esiste in latta da litro o spray da 400ml (Consultare il nostro catalogo)
<i>Colori :</i>	NERO EXX - GRIGIO FZL - GRIGIO RENAULT642 - GRIGIO RENAULT619 - BIANCO - GRIGIO RENAULT20523
<i>Aspetto :</i>	Satinato 15-20 gloss (Gardner 60°)
<i>Natura del legante :</i>	Miscela di resine glycéroptaliche et acriliche
<i>Stoccaggio prima dell'apertura :</i>	12 mesi
<i>Rendimento teorico indicativo :</i>	0.5 a 0.8 m ² per spray a seconda dello spessore applicato

Il prodotto è conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIB(e) (840) 840

SCHEDA TECNICA

3712

► Modalità d'applicazione :

Per la verniciatura : Polipropilene, policarbonato, ABS, Polican, xenoy, poliuretano rigido, fibra di vetro, SMC, etc.

NON VA BENE SUI MATERIALI IN POLIETILENE TRANNE CHE CON IL PRIMER 3670

► Preparazione del supporto :

Le superfici devono essere pulite e asciutte

Togliere le tracce di catrame.

Utilizzare una carta abrasiva grigia e il nostro sgrassatore per plastiche 36021 o 37021 o il diluente 3616.

Pulire nuovamente con 36021 o 37021 e uno straccio pulito, asciugare perfettamente.

► Preparazione del prodotto :

Agitare lo spray per 2 minuti prima dell'utilizzo. .

► Metodo d'applicazione :

Applicare da 1 a 3 mani a seconda del bisogno con una distanza di circa 20/30 cm in funzione della struttura desiderata utilizzando il beccuccio a getto piatto o a getto tondo forniti con lo spray.

NB: Per una finitura perfetta, è consigliato applicare una mano di 3670 CLEAR BOND (vedere scheda tecnica del prodotto nella gamma)

Spessore :	50 - 100 μ
Essiccazione :	
- Al tatto :	30 minuti a 20°C
-In profondità:	8h a 20°C
Ricopribile :	Dopo 4 / 6 ore da tutti i tipi di vernice.



Non applicare a temperature troppe elevate per evitare la polverizzazione.

NOTE :

Prima di utilizzare questo prodotto o tutti gli altri prodotti della gamma MIXPLAST, vogliate consultare la Scheda Tossicologica al fine di prendere conoscenza delle precauzioni d'utilizzo dei prodotti.

I valori indicati su questa scheda tecnica sono dei valori tipici, Tutti i test sono effettuati su ogni lotto di produzione a 20°C. Le informazioni indicate sono basate su dei test che noi riteniamo seri. Dal momento in cui l'azienda MIXPLAST non ha nessun controllo sulla maniera in cui le altre persone potranno utilizzare queste informazioni, non si garantisce il risultato ottenuto.